

# Pamätník padlým v 1. svetovej vojne 1914-18 v KUNOVE.

## Vojnový pamätník

( kategória: nie je v zozname NKP )



Rozmery pomníka: v = 400cm

Umiestnenie: Obec Kunov - Senica.

Materiál: Hoříčský pieskovec, čierna žula - „impalla“, betónové jadro schodiska

Podľa textu na hlavici pamätnej tabule „PADLÝM SPOLUOBČANOM“ a na sokli pamätnej tabule „Pomník postavit' dali ich pokrevný a verný spoluobčania“

Kamenný stupňovitý pylónu so sochárskou výzdobou a nápisovou tabuľou.

Na trojstupňovej schodiskovej báze stojí z pieskovca vybudovaný stupňový sokel v tvare vysokého kvadratického pylónu so šikmou strieškovou hlavicou. V strede drieku pylónu je v hĺbke vlepená pamätná nápisová tabuľa z čiernej leštenej žuly bez kotviacich spojovacích skrutiek. Písmo na nej je vysekané veľkou tlačenu kolmou latinkou s bezpätkovou kurzívou s menším rozponom, spodná veta vysekaná šikmou kurzívou.

Pôvodne striebrené písmená sú už prestriebrené hliníkovým práškom so spojivom.

Na vrchnom stupni – strieške je v kremičitom pieskovci vysekané figurálne súsošie efébskeho anjela v tunike a mierne rozpätými krídlami, ktorý pridržiava padlého - kľáčiaceho uniformovaného vojaka. Sochárske stvárnenie je realistické, kvalitné a ručne sekané kamenárskymi dlátami.

Pamätník je v narušenom stave spôsobenom prirodzeným zvetraním povrchu a zanedbanou údržbou. Mechanické poškodenie hmoty je výrazné najmä zozadu schodiska a na strieške – vymrznuté a vymité ložiská s väčším podielom ílovitého spojiva kremenných zŕn. Zreteľné je aj sekundárne neodborné doplnenie hmoty kameňa svetlošedou cementovou maltou. Statika pamiatky ako celku nie je ohrozená. Môže vykazovať minimálne náklony, voľným okom nepozorovateľné.

Ostatný povrch kameňa je prirodzene zvetraný spôsobom postupného ubúdania spojiva vplyvom vymývania atmosférickými zrážkami a vymrzaním (oblé hrany skorodovaná kamenná hmota). Poškodený a sypký povrch kameňa sa nachádza v hĺbkach figúry anjela – krídlach (nutná petrifikácia).

Povrch je okrem vymytého povrchu pokrytý hrubými vrstvami mikroflóry - zeleného machu. Ten jemným koreňovým systémom prerastá do kameňa a rozrušuje ho (nutná sanácia biologických porastov). Okrem prachových nečistôt, obsahuje stmavnuté živé výlučky, silice z okolitých ihličnanov a chemicky viazaný tmavý uhlíkový depozit. Spomínané nečistoty skresľujú farebnosť a charakter okrovo béžového povrchu prírodného kameňa.

Samotná pamiatka sa nachádza v nechránenom otvorenom priestore s bujnou vegetáciou. Tá sa podieľa k znečisteniu a zvetraniu povrchu porézneho pieskovca.

Zámerom a cieľom reštaurovania bude obnoviť pôvodný výtvarný výraz pamiatky.



# FOTODOKUMENTÁCIA:

































